

Sortenverzeichnis ECC D38A-RC -FSS-2025.01 nach TL SoB-StB 20 (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau) in Verbindung mit EBV Sortennnummer/ Kategorie, Wert Eigenschaft 15607469 ECO Source 0/45 Misch-RC-1 (FSS) - WSH Baustoffgemisch und Korngruppe Art(en) der im Baustoffgemisch enthaltenen Rezyklierte Gesteinskörnungen Gesteinskörnung(en) Überkorn OC 90 Gehalt an Feinanteilen UF 5 Kornform SI_{55} Rohdichte [Mg/m³] ca. 2,4 Widerstand gegen Zertrümmerung LA₄₀ Widerstand gegen Frostbeanspruchung F_4 Gemäß EBV Anlage 1, Tabelle 1 Umweltrelevante Merkmale (s. Einbauhinweise) Proctorversuch: Laboratoriums-Trockendichte [Mg/m³] ca. 1,9 Proctorversuch: Optimaler Wassergehalt [%] ca. 3 > 2,5x10⁻⁵ Wasserdurchlässigkeit [m/s]

Fachlicher Kontakt	Überwachungsstelle:
Ulrich Metz 0641-9684152 Holcim Kies und Splitt GmbH Ludwig-Rinn-Straße 59 35452 Heuchelheim	Solution & Partner Ingenieure